

مرجع سريع لوزن وأبعاد فلنجة DN200

carbon steel/304/316L · WNF + PLF · PN10 / PN16 · DN200

عنق ملحومة (GB/T 9115) · WNF · مسطحة (GB/T 9119) · PLF

DN200

القطر الخارجي D	340	القطر الخارجي D	340
دائرة البراغي K	295	دائرة البراغي K	295
فتحات البراغي n×L	12×22	فتحات البراغي n×L	12×22
حجم البرغي المزدوج	M20	حجم البرغي المزدوج	M20
سماكة الفلنجة C	24	سماكة الفلنجة C	24
القطر الخارجي للوجه المرتفع d4	268	القطر الخارجي للوجه المرتفع d4	268
ارتفاع الوجه المرتفع f	3	ارتفاع الوجه المرتفع f	3
طول العنق الملحوم H	62	طول العنق الملحوم H	62
القطر الخارجي للعنق N1	235	القطر الخارجي للعنق N1	235

الحروف تتوافق مع رموز الأبعاد في سلسلة D: GB/T 9124.1/GB/T 9115: قطر دائرة البراغي، K قطر فتحة البرغي، n عدد الفتحات، C سماكة الفلنجة، d4 القطر الخارجي للوجه المرتفع (RF)، f ارتفاع الوجه المرتفع، H طول العنق الملحوم، N1 القطر الخارجي للعنق؛ الفلنجة المسطحة PLF لا تحتوي على أعمدة الوجه المرتفع/العنق.

PN16 · kg per piece

النوع · PN16	فولاذ كربوني kg/pc	فولاذ مقاوم للصدأ 304 kg/pc	لفولاذ مقاوم للصدأ 316 kg/pc
عنق ملحومة (GB/T 9115) WNF	11.5	11.6	11.7
مسطحة (GB/T 9119) PLF	9.71	9.8	9.87

PN10 · kg per piece

النوع · PN10	فولاذ كربوني kg/pc	فولاذ مقاوم للصدأ 304 kg/pc	لفولاذ مقاوم للصدأ 316 kg/pc
عنق ملحومة (GB/T 9115) WNF	11.6	11.7	11.8
مسطحة (GB/T 9119) PLF	9.24	9.34	9.4

الأبعاد وأوزان الوحدة مأخوذة مباشرة من قيم مواصفات SKU لفلنجات الكتالوج (نفس مصدر صفحات منتجات WNF/PLF تحت (/products/pipe-flanges-and-gaskets/): أعمدة الأبعاد تتبع سلسلة PN للأحجام الاسمية GB/T 9115 (عنق ملحومة) / GB/T 9119 (مسطحة)، وأبعادها وأوزانها من جداول EN 1092-1 المنشورة (تحقق مزدوج من hsflange/marcelforged/tesco، عناوين URL صف بصف مؤرشفة في مواصفات الكتالوج)؛ قيم جدول الفولاذ الكربوني 7.85 جم/سم³ هي قيم الكتالوج، 304/316L محولة بنسبة الكثافة 7.93/7.98 ÷ 7.85 (تقديرية). قواعد التصنيف المشترك للأحجام الصغيرة لفلنجة العنق الملحومة تتبع EN 1092-1 (PN10/PN16 DN≤40) تستخدم فئة أبعاد، PN40، 150–DN50 PN10 تستخدم فئة أبعاد PN16، سلسلة PN10 المخصصة من DN200)، وهذا الجدول يطابق كل فئة.

الخلية تعرض وزن الوحدة (kg/قطعة): WNF/PLF × فولاذ كربوني/304/316L. قيم عمود PN10/PN16 تختلف حيثما ينطبق، محسوبة خلية بخلية؛ تقدير نظري، التسوية تخضع للقياس الفعلي.

أساس البيانات والإفصاح عن المصدر

الأبعاد وأوزان الوحدة مأخوذة مباشرة من قيم مواصفات SKU لفلنجات الكتالوج (نفس مصدر صفحات منتجات WNF/PLF تحت (/products/pipe-flanges-and-gaskets/): أعمدة الأبعاد تتبع سلسلة PN للأحجام الاسمية GB/T 9115 (عنق ملحومة) / GB/T 9119 (مسطحة)، وأبعادها وأوزانها من جداول EN 1092-1 المنشورة (تحقق مزدوج من hsflange/marcelforged/tesco، عناوين URL صف بصف مؤرشفة في مواصفات الكتالوج)؛ قيم جدول الفولاذ الكربوني 7.85 جم/سم³ هي قيم الكتالوج، 304/316L محولة بنسبة الكثافة 7.93/7.98 ÷ 7.85 (تقديرية). قواعد التصنيف المشترك للأحجام الصغيرة لفلنجة العنق الملحومة تتبع EN 1092-1 (PN10/PN16 DN≤40) تستخدم فئة أبعاد، PN40، 150–DN50 PN10 تستخدم فئة أبعاد PN16، سلسلة PN10 المخصصة من DN200)، وهذا الجدول يطابق كل فئة.

الحدود: هذا الجدول تقدير نظري لوزن الوحدة (باستثناء الحشيات/البراغي/الصواميل وبدل الملاء)، للرجوع إليه في عروض الأسعار والشحن وميزانية الرف؛ قيم الجدول الفعلية وأوزان الوحدة لنفس DN×PN تختلف مع إصدار معيار التصنيع ونوع وجه الختم (RF/FF إلخ) وتفاوت المواد، والتسوية التجارية تخضع للقياس الفعلي.

المراجع

GB/T 9115-2010 فلنجات الأنابيب – سلسلة فلنجات العنق الملحومة الفولاذية (النمطة الوطنية العامة لخدمات معلومات المعايير) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%209115-2010

GB/T 9119-2010 فلنجات الأنابيب – فلنجات مسطحة فولاذية (النمطة الوطنية العامة لخدمات معلومات المعايير) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%209119-2010

جداول أبعاد/أوزان سلسلة PN لـ EN 1092-1 المنشورة (hsflange / marcelforged / tesco تحقق مزدوج، صف بصف مؤرشفة في مواصفات الكتالوج) — <https://www.hsflange.com/en1092-1-type-11-weld-neck-flange.php>

الأبعاد والأوزان متحقق منها مقابل 60 spec_json لفلنجات SKU في كتالوج المنتجات (نفس مصدر صفحات المنتجات)

إخلاء مسؤولية: هذا الجدول بيانات تقديرية هندسية للاختيار وعروض الأسعار وتقدير الشحن فقط، وليس أساس تصميم أو معيار قبول.

تحويل كثافة المواد

قيم الجدول للفولاذ الكربوني (7.85 جم/سم³): المواد الأخرى محولة بنسبة الكثافة: الوزن × المعامل.

المادة	الكثافة (جم/سم ³) g/cm ³	معامل التحويل
فولاذ كربوني	7.85	×1.000
فولاذ مقاوم للصدأ 304	7.93	×1.010

معامل التحويل	الكثافة (جم / سم ³) g/cm ³	المادة
×1.017	7.98	316
×1.083	8.5	Brass

DN200 — Yaxiio full-range reference PDF, pack v1 · generated 2026-09-10 · data source: yaxiio-customer/utills/fastenerCalc.ts (single source of truth) · مرجع سريع لوزن وأبعاد فلنجة · methodology matches the online tool pages · <https://www.yaxiio.com/ar/tools/flange-weight-chart/dn200>