

M27 双头螺柱扭矩速查表

M27 · 6 property classes · K 0.12 / 0.15 / 0.20 · N·m · target preload kN · coarse + fine thread

M27

As 459 mm² · N·m

等级 × 螺母系数 K 扭矩矩阵

性能等级	Rp0.2 (MPa)	目标预紧力 (kN)	K 0.12 N·m	K 0.15 N·m	K 0.20 N·m
4.8	340	109.2	354	442	590
8.8	640	205.6	666	833	1110
10.9	940	302	979	1223	1631
12.9	1100	353.4	1145	1431	1909
A2-70	450	144.6	468	586	781
A4-80	600	192.8	625	781	1041

每列 K 值对应该螺母系数下的拧紧扭矩 (N·m)。K 为螺母系数=螺纹摩擦+支承面摩擦的综合：0.12≈良好润滑 (MoS₂/装配膏)，0.15≈常规装配油 (典型默认)，0.20≈无润滑或电镀表面。按实际润滑条件取值；关键场合现场校核。

细牙扭矩矩阵

M27 细牙档 (牙距 2 mm) 目标预紧力与拧紧扭矩，口径与粗牙一致；细牙应力截面积 As 按 ISO 898-1:2013 表 6 (本页 M27 取 As = 496 mm²)。

性能等级	Rp0.2 (MPa)	目标预紧力 (kN)	K 0.12 N·m	K 0.15 N·m	K 0.20 N·m
4.8	340	118	382	478	637
8.8	640	222.2	720	900	1200
10.9	940	326.4	1057	1322	1762
12.9	1100	381.9	1237	1547	2062
A2-70	450	156.2	506	633	844
A4-80	600	208.3	675	844	1125

计算口径与标准出处

扭矩按 K 系数法 $T = K \cdot D \cdot F$ 计算：D 为公称直径，F 为目标预紧力 = 70% Rp0.2 × 螺纹应力截面积 (As = {as} mm²)；等级屈服强度取 ISO 898-1 (碳钢/合金钢) 与 ISO 3506-1 (不锈钢 A2/A4) 公开值。K 三列沿用行业双头螺柱扭矩表的通用格式 (K=0.12/0.15/0.20)，与在线扭矩计算器双头螺柱档三列输出同口径。

边界：本表为 K 系数法简化估算，不等于 VDI 2230 完整法 (后者还考虑连接件弹性、嵌入损失、装配方式)。摩擦与润滑是扭矩最大变量——K 0.12 与 0.20 之间的扭矩差可达约 65%。实际施工以设计文件或厂家扭矩表为准。

参考资料

- ISO 898-1:2013《紧固件机械性能 碳钢与合金钢》 — <https://www.iso.org/standard/60610.html>
- ISO 3506-1:2020《紧固件机械性能 耐腐蚀不锈钢 (A2/A4)》 — <https://www.iso.org/standard/70045.html>
- GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》(全文公开) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%203098.1-2010
- GB/T 3098.6-2014《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(全文公开) — https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/std?std_no=GB%2FT%203098.6-2014
- ISO 16047:2005《紧固件 拧紧扭矩-预紧力测试》(K 系数测定方法)
- Machinery's Handbook (第 30 版) — K 系数经验区间
- Machine Design 防咬合剂摩擦实验 (K≈0.10)

免责声明：本表为工程估算数据，仅供选型与预算参考，不构成装配工艺依据或验收标准。